



# Additieven voor offsetinkten

Voor het aanpassen van offsetinkten aan bepaalde drukomstandigheden

## Tack Reducer 5210

- Verlaagt de tack en, in mindere mate, de viscositeit van de inkt
- Het verlagen van de tack kan leiden tot punttoename
- Dosering: 1-5%

## Printing Oil L

- Vloeibare verdunner ter verbetering van de inkttransfer en het voorkomen van plukken
- Dosering: 1-5%

## Lithographic Controlling Agent

- Vloeibaar additief, verbetert de transfer van de inkt en vermindert het opbouwen op het rubberdoek
- Toevoeging van dit additief heeft een gunstig effect op de doordroging van de inkt
- Dosering: 1-2%

## Wax Compound 8051

- Verbetert de slijtvastheid en slip van de inktfilm, zonder de reologische eigenschappen van de inkt te beïnvloeden
- Dosering: 1-5%

## Speedy Dry

- Innovatieve en revolutionaire droger
- Droogt conventionele inkten sneller dan ieder ander droogadditief
- Dosering : minimaal 5%, overdosering niet mogelijk

## Strong NP Drier II

- Vloeibare droogstof ter verbetering van de oxidatieve droging van de inkt.
- Dosering: 1-3%

## Novaplast Strong NP Drier

- Zeer sterke vloeibare droogstof voor kritische substraten
- Dosering: 1-3%



# Additieven voor offsetinkten

Voor het aanpassen van offsetinkten aan bepaalde drukomstandigheden

## **Droogpasta 3107**

- Kobaltvrije, pasteuze krachtige droogstof voor kritische substraten
- Dosering: 3-5%

## **Roller Paste**

- Bescherm pasta voor rollen zonder inktafname